

Wear Resistant Putty (WR-2)

11410 – 450g / 11420 – 1,36Kg

Descrição Massa epóxi com carga cerâmica para reparos quando é necessária a obtenção de acabamento liso e de baixa rugosidade.

Uso Pretendido Reparar faces de flanges, barramentos de máquinas, sede e corpo de válvulas, guias de traçadores, etc. Revestir bombas e áreas de desgaste.

Características do Produto **Reconstruir e proteger interfaces de superfícies metálicas.**
Proteger metais contra corrosão bi-metálica.
Reparar metais e concreto.

Limitações Não recomendado longas exposições a ácidos concentrados ou solventes orgânicos.

Propriedades Físicas Típicas Os dados devem ser considerados somente representativos e não devem ser usados para finalidades do projeto.

Após 7 dias de cura a 75°F (24°C)

Cor	Cinza Escuro	
Proporção de Mistura por volume	4:1	
Proporção de Mistura por peso	9:1	
% Sólidos por Volume	100	
Tempo de Trabalho a 24 C	45 minutos	
Volume Específico	0,5cm ³ /g	
Contração pós cura	0,0005 in/in	
Peso Específico	1,8 g/cm ³	
Temperatura de Resistência (úmido)	54 C	
Temperatura de Resistência (seco)	121°C	
Cobertura	12,5 kg/m ² a 6,35mm	
Dureza pós cura	85D	
Resistência Dielétrica	400 volts/mil	
Constante Dielétrica	6,3	
Tensão de Cisalhamento Adesiva	2.200 psi	
Resistência a Compressão	9.800 psi	
Módulo de Elasticidade	7,5 psi x 10 ⁵ in	
Resistência à Flexão	6.500 psi	
Coefficiente de expansão térmica	32 [(in)(in x F)] x 10 ⁻⁶	
Condutividade Térmica	1,67[(cal x cm) / (sec x cm ² x C)] x 10 ⁻³	
Tempo de Cura	16 horas	
Tempo de Recobrimento (limite)	10 a 12 horas	
Viscosidade da mistura	Massa	

Preparação da Superfície 1) Limpar completamente a superfície com Devcon Cleaner Blend 300 ou similar para remover todo o óleo, graxa e sujeira.

2) Para melhor adesão lixar ou fazer um jateamento abrasivo na superfície com granulometria de 8 a 40 mesh, ou com disco abrasivo para criar uma área com melhor adesão. (Cuidado: Um disco abrasivo só pode ser usado, desde que crie a rugosidade requerida). O perfil desejado é de 3 a 5 mils e com as bordas definidas. Não aplicar em bordas com cantos vivos.

Nota: Para metais já expostos a água do mar ou soluções salinas, realizar jateamento abrasivo e em seguida jato de água de alta pressão, então deixe da noite para o dia para que o metal "transpire" levando para a superfície os sais que o contaminam. Repita o jateamento para retirar todos os sais solúveis. Realizar teste de contaminação de cloreto para determinar o conteúdo de sais não solúveis (não pode ultrapassar 40 ppm).

3) Limpar novamente a superfície com Devcon Cleaner Blend 300 ou similar para eliminar todos os vestígios de óleo, graxa, sujeira ou qualquer substância proveniente do jateamento abrasivo.

4) Executar a aplicação logo após a preparação da superfície, eliminando assim qualquer risco de contaminação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: A temperatura ideal de aplicação é de 13-32 C. Em condições frias, recomenda-se o aquecimento da área de reparo até 38-43 C. Para o produto atingir propriedades máximas de adesão, providenciar para a aplicação e a cura do epóxi, área livre de umidade, contaminação ou solventes.

Instruções de Mistura

-Recomenda-se o uso de todo o conteúdo da embalagem, caso contrário, utilizar a proporção de mistura mencionada anteriormente.

- 1) Adicionar o endurecedor à resina.
- 2) Misturar completamente com chave de fenda ou com ferramenta similar raspando o material dos lados e no fundo do recipiente até que uma consistência uniforme seja obtida.

VOLUMES MÉDIOS: Colocar a resina e o endurecedor em uma superfície plana, de papelão, madeira, ou em uma folha plástica. Usar uma espátula ou objeto de lâmina larga para misturar o material como é descrito na etapa 2.

VOLUMES GRANDES: Usar uma pá misturadora modelo T ou misturador Jiffy modelo ES do tipo hélice acoplado a uma furadeira. Misturar completamente com movimentos de cima para baixo até obter uma mistura homogênea de resina e do endurecedor.

Instruções de Aplicação

Espalhar o material misturado pressionando firmemente contra a superfície a ser reparada para assegurar o máximo contato com a superfície. A cura do Devcon Wear Resistant Putty (WR-2) ocorrerá em 16 horas. Pode ser usinado, furado, rosqueado e pintado.

PARA RECONSTRUIR ÁREAS QUEBRADAS, TRINCAS OU FUROS GRANDES

Colocar uma folha de fibra de vidro, metal expandido, ou prendedores mecânicos entre a área de reparo e o Devcon Wear Resistant Putty (WR-2) antes da aplicação.

PARA APLICAÇÕES EM SUPERFÍCIES VERTICAIS:

Devcon Wear Resistant Putty (WR-2) pode ser aplicado na espessura de 6,35mm sem escorrer.

PARA PROPRIEDADES FÍSICAS EXTREMAS:

Cura em temperatura ambiente por 2,5 horas, cura aquecida a 93°C por 4 horas.

PARA APLICAÇÕES FEITAS ABAIXO DE 21 C

Aplicações de epóxi em temperaturas abaixo de 21 C alongará o tempo de cura funcional e tempo de trabalho. Aplicando-se a uma temperatura acima de 21 C o efeito será inverso. O tempo de cura funcional e de trabalho será menor.

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente.

Conformidades

Nenhuma.

Resistências Químicas

As resistências químicas são verificadas após 7 dias de cura em temperatura ambiente [30 dias de imersão a 24 C].



1,1,1- Tricloroetano	Muito Bom
Amônia	Muito Bom
Óleo de corte	Muito Bom
Gasolina (sem chumbo)	Muito Bom
Ácido Clorídrico 10%	Muito Bom
Querosene	Muito Bom
Metil Etil Cetona	Ruim
Diclorometano	Ruim

Fosfórico 10%	Muito Bom
Hidróxido de Potássio 20%	Muito Bom
Salmoura de Cloreto de Sódio	Muito Bom
Hidróxido de Sódio 10%	Muito Bom
Sulfúrico 10%	Muito Bom
Sulfúrico 50%	Ruim
Fosfato de Sódio III	Muito Bom
Xileno	Regular

Precauções

Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto.

Para assistência técnica, favor ligar para (11) 3474-4300.

SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL.

Garantia

Devcon irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.

Aviso Legal

Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em testes de laboratório e não tem a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma reclamação ou garantia à respeito destes dados.

